

LEGURE CINKA (STANDARD EN 1774)

Naziv legure Hemijski simbol	Al	Cu	Mg	Pb	Cd	Sn	Fe	Ni	Si	Zn
Zamak 3 ZnAl4	3,8-4,2	0,03	0,035-0,06	0,003	0,003	0,001	0,020	0,001	0,02	ostatak
Zamak 5 ZnAl4Cu1	3,8-4,2	0,7-1,1	0,035-0,06	0,003	0,003	0,001	0,020	0,001	0,02	ostatak
Cink anoda 99,995	0,001	0,001	-	0,003	0,003	0,001	0,002	-	-	99,995