

## Legure Aluminijuma - EN AB 46400- EN AB AlSi9Cu1Mg

### Hemijski sastav legure

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Pb	Sn	Ti	Ostale primese		Al
											Poj.	Uk.	
8,3-9,7	0,7 (0,8)	0,8-1,3	0,15- 0,55	0,30-0,65 (0,25-0,65)	-	0,20	0,8	0,10	0,10	0,18 (0,20)	0,05	0,25	ostatak

### Dimenzije i težine ingota i paleta

VRSTA LEGURA	INGOTI				PALETE				
	Visina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina (kg)	Visina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina (kg)	Broj redova palete
SILUMIN (dimenzija 1)	590	145	50	cca. 8,5	820	600	600	cca. 500	12
SILUMIN (dimenzija 2)	590	130	50	cca. 8,0	720	600	600	cca. 500	14
SILUMIN (dimenzija 3)	580	120	50	cca. 7,5	900	600	600	cca. 500	15
					1200	600	800	cca. 1000	

### Pakovanje i označavanje

Pakovanje	Označavanje
<ul style="list-style-type: none"><li>• prostor za viljuškar - 100mm</li><li>• rastojanje nogu - 120mm</li><li>• povezivanje plastičnom ili čeličnom trakom</li><li>• sa ili bez plastične folije</li><li>• sa ili bez podnožja</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• naziv legure</li><li>• redni broj šarže</li><li>• redni broj palete</li><li>• težina palete (bruto / neto)</li><li>• markiranje bojom (po zahtevu kupca)</li></ul>