

## Legure Cinka - ZAMAK 5- ZnAl4Cu1

### Hemijski sastav legure

Al	Cu	Mg	Pb	Cd	Sn	Fe	Ni	Si	Zn
3,8-4,2	0,7-1,1	0,035-0,06	0,003	0,003	0,001	0,020	0,001	0,02	ostatak

### Dimenzije i težine ingota i paleta

VRSTA LEGURA	INGOTI				PALETE			
	Visina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina (kg)	Visina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina (kg)
ZAMAK	430	40	40	cca. 4,0	450	450	650	cca. 500

### Pakovanje i označavanje

Pakovanje	Označavanje
<ul style="list-style-type: none"><li>• prostor za viljuškar - 100mm</li><li>• rastojanje nogu - 120mm</li><li>• povezivanje plastičnom ili čeličnom trakom</li><li>• sa ili bez plastične folije</li><li>• sa ili bez podnožja</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• naziv legure</li><li>• redni broj šarže</li><li>• redni broj palete</li><li>• težina palete (bruto / neto)</li><li>• markiranje bojom (po zahtevu kupca)</li></ul>

DIP Livnica

Temerinska 30, 21000 Novi Sad, Srbija

+381 21 547 770

[foundry.dip@gmail.com](mailto:foundry.dip@gmail.com) | [www.dip.rs](http://www.dip.rs)